

JT 8500 WG-PT, PG, RT, RG, BFT

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Materiale di stampa autoadesivo monomero calandrato.

Frontale: PVC bianco lucido da 95 µm

Adesivo:

JT 8500 WG-PT: Emulsione acrilica permanente trasparente

JT 8500 WG-PG: Emulsione acrilica permanente grigia

JT 8500 WG-RT: Emulsione acrilica rimovibile trasparente

JT 8500 WG-RG: Emulsione acrilica rimovibile grigia

JT 8500 WG-BFT: Emulsione acrilica Bubble-free permanente trasparente

Carta Protettiva:

JT 8500 WG-PT/PG/RT/RG: Patinato 120 g/sqm

JT 8500 WG-BFT: Patinato micro-goffrata Bubble-free 135 g/sqm

UTILIZZO TIPICO

Grafica promozionale indoor e outdoor di breve durata su superfici lisce e uniformi.

TRASFORMAZIONE

Concepito specificamente per la stampa con inchiostri solvent, eco-solvent, latex e UV su stampanti di grande formato.

Per ottenere una protezione e una durata ottimali, il JT 8500 va laminato con LF 8500.

Per ottenere la migliore qualità di stampa possibile, assicurarsi di utilizzare i giusti profili ICC o la corretta configurazione della stampante.

È possibile ottenere i profili dalle nostre sussidiarie, dai distributori o scaricandoli da: www.mactacgraphics.eu.

Per maggiori informazioni sulla stampa e la laminazione, fare riferimento al TB 4.1 "Linee guida sulla gestione, la trasformazione e l'applicazione di materiali digitali Mactac".

Per garantire l'adeguatezza dell'applicazione, testare sempre la costruzione proposta nelle condizioni di applicazione e di utilizzo finale effettive prima di procedere alla produzione completa.

DURATA DI MAGAZZINO

2 anni immagazzinato da 15 a +25°C e a ± 50% di umidità relativa (nella confezione originale).

CARATTERISTICHE FISICHE

Valori medi Metodo di prova

| Spessore | | |
|--|------------------|-----------|
| Frontale (microns) | 95 µm | ISO 534 |
| Dati relativi all'adesivo, 23°C (N/25 mm) | | |
| Presenza rapida su vetro: | | |
| JT 8500 WG-PT | 12 | FTM9 |
| JT 8500 WG-PG | 11 | |
| JT 8500 WG-RT | 4 | |
| JT 8500 WG-RG | 4 | |
| JT 8500 WG-BFT | 6.5 | |
| Staccamento 24 ore su vetro: | | |
| JT 8500 WG-PT | 14 | FTM1 |
| JT 8500 WG-PG | 14 | |
| JT 8500 WG-RT | 4 | |
| JT 8500 WG-RG | 3 | |
| JT 8500 WG-BFT | 11 | |
| Stabilità dimensionale | | |
| Contrazione (48 ore a 70°C applicato su alluminio) | Max. 1.0 mm | FTM14 |
| Gamme di Temperatura | | |
| Temperatura minima di applicazione (°C) | + 10°C | |
| Intervallo temperatura di servizio (°C) | - 20°C to + 70°C | |
| Certificazioni | | |
| Certificazione antincendio | B-s1, d0 | EN13501-1 |

DURATA

Central Europe Zone 1

| | | |
|---------------|--------|------------|
| Non elaborato | 3 anni | ISO 4892-2 |
|---------------|--------|------------|

Nota bene: la laminazione del materiale stampato ritarda l'eventuale sbiaditura del colore che potrebbe verificarsi nel tempo. Tale sbiaditura è dovuta alla qualità degli inchiostri, all'orientamento del materiale stampato, all'angolazione e alla sede geografica esatta di esposizione.

L'esposizione a temperature rigide, ai raggi ultravioletti e/o al clima tipico dei Paesi dell'Europa meridionale e delle regioni tropicali, subtropicali o desertiche causerà un deterioramento più rapido. Questo vale anche per le aree inquinate, l'alta quota e l'esposizione a sud.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ E GARANZIA

Per ulteriori informazioni su durabilità ed esposizione consultare il "Mactac Technical Bulletin TB 7.5 Outdoor Durability of Mactac Graphics - Self-adhesive films" sulla pagina [www.https://www.mactacgraphics.eu](http://www.mactacgraphics.eu)

Avery Dennison garantisce che i suoi Prodotti soddisfano le sue specifiche. Avery Dennison non offre altre garanzie espresse o implicite o si assume alcun impegno relativamente ai Prodotti, inclusa, ma non limitata a, qualsiasi garanzia di commerciabilità, idoneità a scopi particolari e/o non violazione. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti con l'intesa che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti per i suoi scopi. Il periodo di garanzia si estende per un (1) anno dalla data di spedizione se non diversamente indicato nella scheda tecnica del Prodotto. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti alle condizioni descritte nei termini e condizioni di vendita standard di Avery Dennison. Si veda la pagina

<http://terms.europe.averydennison.com>. La responsabilità complessiva di Avery Dennison nei confronti dell'Acquirente, sia per negligenza, violazione del contratto, false dichiarazioni o altrimenti, non dovrà in nessuna circostanza superare il costo dei Prodotti non consegnati ovvero danneggiati, non conformi, difettosi che danno origine a tale responsabilità come stabilito dal prezzo netto delle fatture all'Acquirente relativamente a qualsiasi evento o serie di eventi. Avery Dennison non sarà in alcun caso responsabile nei confronti dell'Acquirente per qualsiasi perdita indiretta, incidentale o conseguente, danno o lesione, incluse, senza limitazione alcuna, perdita di profitti previsti, clientela, reputazione o perdite o spese derivanti da rivendicazioni di terzi".

Contact

Email: mactac.europe@mactac.eu

Website: www.mactacgraphics.eu

