

Macal Truck Tarp

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Le pellicole Macal Truck Tarp sono pellicole cast spalmate con un adesivo specifico concepito per offrire un'adesione permanente su banner o teloni in PVC altamente plastificati.

Sono concepite per il taglio a plotter e una rapida spellicolatura. Il film di colore bianco può anche essere stampato con plotter digitali di grande formato.

La serie è disponibile in sei popolari colori opachi. Una laminazione opaca è disponibile per proteggere i media stampati.

Frontale: Pellicola cast da 80 µm, senza cadmio

Adesivo: Acrilico trasparente permanente unicamente su PVC plastificato

Carta Protettiva: Patinato, 140 g/mq con retro stampa grigia.

UTILIZZO TIPICO

Le pellicole Macal Truck Tarp sono concepite per marcaggio da esterno su veicoli telonati.

La pellicola mostra un'adesività permanente sui prodotti dei principali produttori di teloni (Sioen, Dickson, Heytex, Verseidag).

COLORI PERSONALIZZATI

Il servizio di corrispondenza del colore del cliente è fornito da MACTac. Questo colore può essere richiesto da una quantità minima di 10 rotoli (500 lm).

TRASFORMAZIONE

Specificamente concepita per dispositivi da intaglio sia flatbed che roll to roll. La pellicola bianca è inoltre stampabile con inchiostri solvent, eco-solvent, latex e UV su stampanti di grande formato. I risultati di stampa dovrebbero essere soddisfacenti da una distanza di visione maggiore.

Per maggiori informazioni sugli usi e le applicazioni del Macal Truck Tarp, fare riferimento al TB 6.1 "Linee guida sulla gestione, la trasformazione e l'applicazione del Macal Truck Tarp".

METODO DI APPLICAZIONE

Il Macal Truck Tarpaulin può essere applicato con il metodo di applicazione a secco o bagnato. Istruzioni dettagliate sono fornite nel TB 6.1 "Linee guida sulla gestione, la trasformazione e l'applicazione del Macal Truck Tarp".

Per garantire l'adeguatezza dell'applicazione, testare sempre la costruzione proposta nelle condizioni di applicazione e di utilizzo finale effettive prima di procedere alla produzione completa.

DURATA DI MAGAZZINO

2 anni immagazzinato da 15 a 25°C e a ± 50% di umidità relativa (nella confezione originale).

CARATTERISTICHE FISICHE

Valori medi Metodo di prova

Spessore (µm)		
Frontale + adesivo	130	ISO 534
Brillantezza	15	ISO 2813, 85°
Dati relativi al materiale del frontale, 23°C		
Resistenza alla tensione (N/15mm)	Min 11	ISO 527-3
Allungamento a rottura (%)	Min 150	ISO 527-3
Adhesive data, 23°C (N/25 mm)		
Staccamento 180° su acciaio inossidabile a specchio		
- 20 minuti	11	FTM1
- 24 ore	16	FTM1
Staccamento 24 ore su telone	15	FTM1

Stabilità dimensionale		
Ritiro (48 ore a 70°C applicato su alluminio)	Max. 0,2 mm	FTM14

Gamme di temperature		
Temperatura minima di applicazione (°C)	+10	Minimum
Intervallo temperatura di servizio (°C)	-40 to +60	

DURATA

Europa centrale Zona 1

Non elaborato	5 anni	ISO 4892-2
---------------	--------	------------

Nota bene : L'esposizione a temperature rigide, ai raggi ultravioletti e/o al clima tipico dei Paesi dell'Europa meridionale e delle regioni tropicali, sub-tropicali o desertiche causerà un deterioramento più rapido. Questo vale anche per le aree inquinate, l'alta quota e l'esposizione a sud. Nessuna garanzia di durata è indicata per un'esposizione orizzontale.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ E GARANZIA

Per ulteriori informazioni su durabilità ed esposizione consultare il "Mactac Technical Bulletin TB 7.5 Outdoor Durability of Mactac Graphics - Self-adhesive films" sulla pagina www.mactacgraphics.eu

Avery Dennison garantisce che i suoi Prodotti soddisfano le sue specifiche. Avery Dennison non offre altre garanzie espresse o implicite o si assume alcun impegno relativamente ai Prodotti, inclusa, ma non limitata a, qualsiasi garanzia di commerciabilità, idoneità a scopi particolari e/o non violazione. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti con l'intesa che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti per i suoi scopi. Il periodo di garanzia si estende per un (1) anno dalla data di spedizione se non diversamente indicato nella scheda tecnica del Prodotto. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti alle condizioni descritte nei termini e condizioni di vendita standard di Avery Dennison. Si veda la pagina <http://terms.europe.averydennison.com>. La responsabilità complessiva di Avery Dennison nei confronti dell'Acquirente, sia per negligenza, violazione del contratto, false dichiarazioni o altrimenti, non dovrà in nessuna circostanza superare il costo dei Prodotti non consegnati ovvero danneggiati, non conformi, difettosi che danno origine a tale responsabilità come stabilito dal prezzo netto delle fatture all'Acquirente relativamente a qualsiasi evento o serie di eventi. Avery Dennison non sarà in alcun caso responsabile nei confronti dell'Acquirente per qualsiasi perdita indiretta, incidentale o conseguente, danno o lesione, incluse, senza limitazione alcuna, perdita di profitti previsti, clientela, reputazione o perdite o spese derivanti da rivendicazioni di terzi".