

JT 8300 WM-RT Dot

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto di stampa auto adesivo monomero calandrato con adesivo puntiforme.

Frontale: PVC bianco opaco da 120 µm

Adesivo: Rimovibile trasparente puntiforme a emulsione acrilica.

Carta Protettiva: Patinato 140 g/mq

UTILIZZO TIPICO

Grafica promozionale di breve durata su superfici lisce e uniformi.

TRASFORMAZIONE

Concepito specificamente per la stampa con inchiostri solvent, eco-solvent, mild solvent, latex e UV* su stampanti di grande formato.

Il JT 8300 WM-RT Dot non va laminato.

Per ottenere la migliore qualità di stampa possibile, assicurarsi di utilizzare la corretta configurazione della stampante.

Può essere necessario apportare regolazioni a livello del plotter di taglio per garantire un contrasto ottimale delle marcature.

Per maggiori informazioni su stampa, applicazione e rimozione, fare riferimento a TB 4.1 "Linee guida sulla gestione, la trasformazione e l'applicazione di materiali digitali Mactac."

*Non compatibile con inchiostri UV-Gel

Per garantire l'adeguatezza dell'applicazione, testare sempre la costruzione proposta nelle condizioni di applicazione e di utilizzo finale effettive prima di procedere alla produzione completa.

DURATA DI MAGAZZINO

2 anni immagazzinato da 15 a 25°C e a ± 50% di umidità relativa (nella confezione originale).

CARATTERISTICHE FISICHE

Valori medi Metodo di prova

| Spessore | | |
|--|------------------|-----------|
| Frontale (microns) | 120 µm | ISO 534 |
| Dati relativi all'adesivo, 23°C (N/25 mm) | | |
| Presenza rapida su vetro | 3.8 | FTM9 |
| Staccamento 24 ore su vetro | 2.5 | FTM1 |
| Stabilità dimensionale | | |
| Contrazione (48 ore a 70°C applicato su alluminio) | Max. 0.5 mm | FTM14 |
| Gamme di Temperatura | | |
| Temperatura minima di applicazione (°C) | + 10°C | |
| Intervallo temperatura di servizio (°C) | - 20°C to + 70°C | |
| Certificazioni | | |
| Certificazione antincendio | B-s2, d0 | EN13501-1 |

DURATA

Central Europe Zone 1

| | | |
|---------------|---------------|------------|
| Non elaborato | Fino a 1 anno | ISO 4892-2 |
|---------------|---------------|------------|

Nota bene: L'esposizione a temperature rigide, ai raggi ultravioletti e/o al clima tipico dei Paesi dell'Europa meridionale e delle regioni tropicali, sub-tropicali o desertiche causerà un deterioramento più rapido. Questo vale anche per le aree inquinate, l'alta quota e l'esposizione a sud.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ E GARANZIA

Avery Dennison garantisce che i suoi Prodotti soddisfano le sue specifiche. Avery Dennison non offre altre garanzie espresse o implicite o si assume alcun impegno relativamente ai Prodotti, inclusa, ma non limitata a, qualsiasi garanzia di

commerciabilità, idoneità a scopi particolari e/o non violazione. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti con l'intesa che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti per i suoi scopi. Il periodo di garanzia si estende per un (1) anno dalla data di spedizione se non diversamente indicato nella scheda tecnica del Prodotto. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti alle condizioni descritte nei termini e condizioni di vendita standard di Avery Dennison. Si veda la pagina

<http://terms.europe.averydennison.com>. La responsabilità complessiva di Avery Dennison nei confronti dell'Acquirente, sia per negligenza, violazione del contratto, false dichiarazioni o altrimenti, non dovrà in nessuna circostanza superare il costo dei Prodotti non consegnati ovvero danneggiati, non conformi, difettosi che danno origine a tale responsabilità come stabilito dal prezzo netto delle fatture all'Acquirente relativamente a qualsiasi evento o serie di eventi. Avery Dennison non sarà in alcun caso responsabile nei confronti dell'Acquirente per qualsiasi perdita indiretta, incidentale o conseguente, danno o lesione, incluse, senza limitazione alcuna, perdita di profitti previsti, clientela, reputazione o perdite o spese derivanti da rivendicazioni di terzi".

Contact

Email: mactac.europe@mactac.eu

Website: www.mactacgraphics.eu

mactac 