

## StreetRap

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Pellicola in PVC bianca opaca calandrata specificamente concepita per applicazioni su bitume, grafiche da pavimento all'aperto su marciapiedi e parcheggi.

**Frontale:** PVC polimerico bianco opaco da 70 µm

**Adesivo:** Acrilico trasparente high-tack a base solvente

**Carta Protettiva:** Carta Kraft bipolitenata da 165 g/mq

### UTILIZZO TIPICO

Grafica promozionale di breve durata su superfici lisce outdoor. Quasi ovunque sia presente traffico pedonale, StreetRap può presentare il tuo messaggio a clienti, visitatori e dipendenti.

Fiere, mostre, outlet, centri congressi, edifici pubblici, messaggi di sicurezza, scuole, eventi sportivi e intrattenimento.

### TRASFORMAZIONE

Concepito specificamente per la stampa ink-jet con inchiostri solvent, eco-solvent, mild solvent e latex su stampanti di grande formato.

StreetRap è stato concepito per essere laminato in combinazione con FloorGrip per applicazioni piane o con StreetLam per grafiche da pavimento conformabili e altamente resistenti.

Per ottenere la migliore qualità di stampa possibile, assicurarsi di utilizzare i giusti profili ICC o la corretta configurazione della stampante.

È possibile ottenere i profili dalle nostre sussidiarie, dai distributori o scaricandoli da: [www.mactacgraphics.eu](http://www.mactacgraphics.eu).

Per maggiori informazioni sulla stampa e la laminazione, fare riferimento al TB 4.1 "Linee guida sulla gestione, la trasformazione e l'applicazione di materiali digitali Mactac".

Per garantire l'adeguatezza dell'applicazione, testare sempre la costruzione proposta nelle condizioni di applicazione e di utilizzo finale effettive prima di procedere alla produzione completa.

### DURATA DI MAGAZZINO

2 anni immagazzinato da 15 a 25°C e a ± 50% di umidità relativa (nella confezione originale).

### CARATTERISTICHE FISICHE

Valori medi Metodo di prova

Spessore		
Frontale (microns)	70 µm	ISO 534
Dati relativi all'adesivo, 23°C (N/25 mm)		
Presatura rapida su acciaio	22.1	FTM9
Staccamento 24 ore su acciaio	20.6	FTM1
Stabilità dimensionale		
Contrazione (48 ore a 70°C applicato su alluminio)	Max. 1.0 mm	FTM14
Gamme di Temperatura		
Temperatura minima di applicazione (°C)	+ 10°C	
Intervallo temperatura di servizio (°C)	- 20°C to + 70°C	
Certificazioni		
Certificazione antincendio	Self-extinguishing	

### DURATA

#### Central Europe Zone 1

Non elaborato	1 anni	ISO 4892-2
Stampato e applicato*	6 mesi	ISO 4892-2

\*Per maggiori informazioni, fare riferimento al Technical Bulletin 7.5: "Resistenza all'aperto della combinazione di materiali stampati MACTac e laminati".

Nota bene: la laminazione del materiale stampato ritarda l'eventuale sbiaditura del colore che potrebbe verificarsi nel tempo. Tale sbiaditura è dovuta alla qualità degli inchiostri, all'orientamento del materiale stampato, all'angolazione e alla sede geografica esatta di esposizione.

L'esposizione a temperature rigide, ai raggi ultravioletti e/o al clima tipico dei Paesi dell'Europa meridionale e delle regioni tropicali, subtropicali o desertiche causerà un deterioramento più rapido. Questo vale anche per le aree inquinate, l'alta quota e l'esposizione a sud.

*ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ E GARANZIA*

Avery Dennison garantisce che i suoi Prodotti soddisfano le sue specifiche. Avery Dennison non offre altre garanzie espresse o implicite o si assume alcun impegno relativamente ai Prodotti, inclusa, ma non limitata a, qualsiasi garanzia di commerciabilità, idoneità a scopi particolari e/o non violazione. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti con l'intesa che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti per i suoi scopi. Il periodo di garanzia si estende per un (1) anno dalla data di spedizione se non diversamente indicato nella scheda tecnica del Prodotto. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti alle condizioni descritte nei termini e condizioni di vendita standard di Avery Dennison. Si veda la pagina

<http://terms.europe.averydennison.com>. La responsabilità complessiva di Avery Dennison nei confronti dell'Acquirente, sia per negligenza, violazione del contratto, false dichiarazioni o altrimenti, non dovrà in nessuna circostanza superare il costo dei Prodotti non consegnati ovvero danneggiati, non conformi, difettosi che danno origine a tale responsabilità come stabilito dal prezzo netto delle fatture all'Acquirente relativamente a qualsiasi evento o serie di eventi. Avery Dennison non sarà in alcun caso responsabile nei confronti dell'Acquirente per qualsiasi perdita indiretta, incidentale o conseguente, danno o lesione, incluse, senza limitazione alcuna, perdita di profitti previsti, clientela, reputazione o perdite o spese derivanti da rivendicazioni di terzi".